

## Аквидол Д1900 Р - паркетный лак на водной основе, Herlac



Київ, Україна

Аквидол Д1900 Р - экологически чистый паркетный лак на водной основе, Herlac, Германия, шелковисто-матовый и глянцевый.

Область применения:

- многослойный лак, наносимый методом распыления и валиками, от открытой до полузакрытопористой отделки паркетных полов.

Преимущества: экологически чистый (на водной основе), не содержит формальдегида.

Поставочная вязкость: 30-40 секунд, DIN EN ISO 2431 / 20°C - 4 мм.

Технология нанесения:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон, свободные от старой окраски и остатков отбеливателей.

Подготовка поверхности:

- предварительная шлифовка шкуркой К 180 – К 280;  
- хорошо очистить от пыли.

Нанесение распылением, окраской валиками.

Расход: 80-120 г/ кв. м. для каждого слоя.

Подготовка материала: хорошо перемешать.

Разбавитель: вязкость регулируется водой.

Сушка при комнатной температуре:

- 1 слой через 90 минут можно шлифовать;  
- 2 слой твёрдый наощупь, через 6 часов можно штапелировать;

Форсированная сушка:

выдержка при 60°C:  
- 1-й слой через 15 минут можно шлифовать;  
- 2-й слой через 10 минут твёрдый наощупь, через 30 минут можно штапелировать;

Сушка соплами при 60°C:

- 1-й слой через 10 минут можно шлифовать;  
- 2-й слой:

Предварительная сушка: 5 минут выдержка при 60°C или 30 минут при комнатной температуре;

Сушка: через 5 минут твёрдый наощупь, через 20 минут можно штапелировать.

Охлаждение до температуры поверхности максимально 25°C

Очистка рабочих инструментов водой, металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, к примеру V 0508, чтобы избежать ржавчины.

Последующая обработка поверхности промшлифовкой шкуркой K 320.

Хранение: В оригинальной таре в сухом помещении при температуре не выше 25°C хранить максимально 12 месяцев.

Защищать от мороза!

Цена указана за 1 литр.

---

Price: **195 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Владимир Владимир**

**0503561329**