

Эмаль КО+ КО 168 168 эмаль ХС 759- АК-069 для грунтования деталей из алюминиевых



Київ, Україна

Эмаль КО+ КО 168 168 эмаль ХС 759- АК-069

для грунтования деталей из алюминиевых сплавов и стали
Тип ЛКМ

Материал одноупаковочный, на основе акриловых смол.

Рекомендуемое применение

Грунтовки АК-069 предназначены для грунтования деталей из алюминиевых сплавов и стали.

Допускается применение грунтовок для других целей.

Описание

Грунт АК-069 перекрывается материалами типа АК, ПФ, ГФ, ЭФ, ХВ, ХС, ФЛ и другими.

Обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость и водостойкость системы лакокрасочного покрытия.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН, действующие на всей территории России.

Грунтовка АК-069 разрешена для применения в судостроении и судоремонте.

Технические характеристики

Цвет грунтовки .. желтый

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C . не более 1 часа

Доля нелетучих веществ: - по массе .. 20-25 %

- по объему .. 12-16 %

Теоретический расход на один слой: - гр/м² . 55-100

- м²/л ...17, 2-9, 2

Рекомендуемая толщина одного слоя .. 8-15 мкм

Рекомендуемое количество слоїв ... 1-2

Растворители . Р-648 и Р-5А

Очистка инструментов .. Растворители 648 и Р-5А

Нанесение

Осуществляется предварительная подготовка поверхности к грунтованию по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ? или St3).

Способы нанесения: Пневматическое распыление или кистью.

Перед применением убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости, грунтовку перед нанесением можно разбавить до рабочей вязкости 12-18 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0±0, 5)°C растворителями 648 или 5А.

Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105.

Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью или пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от 5 оС до 30 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 оС.

После высыхания слоя грунтовки (в зависимости от марки 0, 5-1 час, при температуре 20 оС) наносят последующие слои грунтовок, и затем поверхностный лакокрасочный материал.

Для разбавления грунтовки и промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

Меры предосторожности

Грунтовка АК-069 огнеопасна! Не работать вблизи открытых источников огня.

Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании грунтовки на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить грунт АК-069 необходимо в помещении, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги при температуре не выше 30 оС.

Хранение

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482