

## Эмаль XB-124\*эмаль XB-124\* (грунт XC\*068) лак КО-815 краска sigmadur 520 (эмаль



Київ, Україна

Эмаль XB-124\*эмаль XB-124\* (грунт XC\*068) лак КО-815  
краска sigmadur 520 (эмаль сигмадур 520)

назначение:

краска sigmadur 520 предназначено как для нового строительства, так и при ремонте старых объектов в широком диапазоне активных сред, включая морские сооружения, мосты, химические, нефтехимические и целлюлозно-бумажные заводы и электростанции, устойчив к брызгам минеральных и растительных масел, пабафинов, алифатических нефтепродуктов и химических веществ умеренной агрессивности

состав:

двухкомпонентное, толстослойное полуглянцевое финишное покрытие на основе алифатического акрилового полиуретана.

цвет:

широкий цветовой ряд через хромаскан-систему.

физико-механические свойства:

характеристики значения

уровень блеска

высокоглянцевый

сухой остаток

57% + 3 % зависит от цвета

типичная толщина

50-75 мкм сухой пленки (эквивалентно 88-132 мкм мокрой пленки)

теоретический расход

11.60 м<sup>2</sup>/ литр при тсп в 50 микрон и заявленном сухом остатке

практический расход

с учетом соответствующих факторов потерь

метод нанесения

безвоздушное распыление, кисть, валик

вес продукта

1.4 кг/л

вос (летучие органические соединения)

287 г/л 377 г/л

пропорции

88 : 12 пообъему

рекомендации по применению:

покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. до нанесения лакокрасочного покрытия поверхность осматривается и обрабатывается в соответствии с iso 8504:1992. продукт поставляется в двух емкостях. смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях. после смешивания используйте в пределах указанной жизнеспособности. 1/2

смешивать необходимо в следующей последовательности:  
українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua  
перемешивают основу (часть а) электрической мешалкой.

все содержимое емкости с отвердителем (часть b) добавляют в основу (часть a) и тщательно перемешивают электрической мешалкой.

краска sigmadur 520 следует наносить по рекомендуемой антикоррозионной схеме. грунтованная поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений. краска sigmadur 520 наносится в пределах интервалов нанесения следующего слоя, указанных в спецификации. краска sigmadur 520 может выпускаться в широком спектре цветов "металлик". более полная информация содержится в инструкции по нанесению краски sigmadur 520 metallic. при нанесении следующего слоя краски sigmadur 520 после воздействия атмосферных осадков или на относительно старое покрытие, необходимо убедиться, что на поверхности отсутствуют загрязнения, такие как масла, жиры, подтеки грязи и т.д. абсолютная замеренная адгезия верхнего слоя, нанесенного по старому слою sigmadur 520 меньше, чем по свежему продукту, однако, является адекватной относительно времени эксплуатации покрытия в целом. для разбавления используйте только рекомендуемый растворитель thinner 21-06. использование альтернативных растворителей, особенно спиртосодержащих, может сильно повлиять на механизм отверждения. sigmadur 520 способен к отверждению при температуре до - 5с/

жизнеспособность:

5°с 15°с 25°с 40°с

8 часов 6 часов 5 часов 120 минут

окрашивание:

способ окрашивания характеристика

безвоздушное распыление

рекомендуется. размер сопла 0.33-0.45 мм, давление жидкости при распылении не менее, чем 155 кг/см<sup>2</sup>

воздушное распыление под давлением

рекомендуется. пистолет devilbiss mbc или jga, прижимной резервуар 704 или 765, тип жидкостного наконечника – е.

воздушное распыление (обычное)

применимо. используйте подходящее собственное оборудование.

кисть

применима. получаемая толщина – 40-50 микрон

валик

применим. получаемая толщина – 40-50 микрон

растворитель

thinner 21-06

очиститель

thinner 21-06

совместимость систем окрашивания:

для краски sigmadur 520 рекомендуются следующие типы грунта/промежуточного слоя: sigmafast 278 (сигмафаст 278), sigmacover 300 (сигмаковер 300) и другие эпоксидные грунты. sigmadur 520 является внешним покрытием для самого себя.

меры предосторожности:

краска предназначена только для профессионального использования на промышленных объектах в соответствии с данными рекомендациями и инструкциями по технике безопасности, которые предоставляются заказчику вместе с краской.

внимание: содержит изоцианат.

При окрашивании одевайте капюшон.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-119 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**