

К0855+ эмаль К0-855-эмаль УР-7101+ ХС-04- Состав продукта- Грунтовка ХС-04 предс



Київ, Україна

К0855+ эмаль К0-855-эмаль УР-7101+
ХС-04-

Состав продукта-

Грунтовка ХС-04 представляет собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом в смеси органических растворителей.

Назначение

Грунтовка предназначается для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности от воздействия среды кислотного и щелочного характера, агрессивных газов (SO₂ CO₂) и других химических реагентов имеющих температуру не более +60°C, а также воздействию механических нагрузок. Применяется также для покрытия внутренней поверхности металлических и железобетонных резервуаров под эмаль ХС-558, лак ХС-76 используемых для хранения и транспортировки вин, пива, соков, питьевой воды и других пищевых продуктов. Обеспечивает высокую адгезионную прочность покрытия, водостойкость, морозостойчивость, устойчивость к воздействию бензина, спиртов, растворам кислот и щелочей, минеральным маслам, моющим средствам, способность пленки выдерживать многократные изгибы. Покрытие эксплуатируется при постоянных рабочих температурах от -30 до +60 °С и выдерживает кратковременный нагрев до +120 °С (при пропаривании острым паром).

Физико-механические характеристики

Цвет плёнки

от коричневого до темно-коричневого (оттенок не нормируется)

Твердость пленки, у. е., не менее

0, 4

Условная вязкость по ВЗ-246 при +20°C, сек.,

40-70

Массовая доля нелетучих веществ, %

40-48

Время высыхания до степени 3 при +20°C, ч, не более

3

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более

1

Стойкость пленки к действию 96%-го этанола при +20°C в течении 6 ч.

без изменения

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

AvizInfo.com.ua

1/2

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482