

Клей для паркета Bona D-705



Київ, Україна

Професійний однокомпонентний воднодисперсійний паркетний клей
Bona D-705

Bona D-705 - екологічно чистий воднодисперсійний паркетний клей з пониженим вмістом води, на основі полівинилацетату і модифікованих натуральних смол.

Клей переважно призначений для приклеювання вологостійкої фанери, що використовується як основа під паркет, а також малоформатного штучного паркета з дуба.

Основні властивості клею:

- відсутність розчинників;
- легкість нанесення;
- стабільність клеєвих валиків;
- швидке схватювання;
- достатньо тривале час переробки.

Основа і її підготовка

Основа повинна бути рівною, міцною, сухою і не занадто гладкою. Вона повинна бути підготовлена до укладання відповідно до нормативних вимог. Перед нанесенням клею поверхню основи обробляється грунтовкою "Д-500" фірми "Бона". Нерівності основи усуваються шпаклевочними сумішми, спеціально призначеними для наступної укладання паркета. Клей використовується на наступних основах:

- цементні стяжки;
- цементосодержащі вирівнювальні суміші шаром не менше 2 мм;
- вологостійкі фанера і ДСП.

Клей не використовується на не впитывающих владу основах.

Переробка

Клей доставляється повністю готовим до використання. До початку роботи клей повинен бути зберіжений в приміщенні до прийняття ним кімнатної температури і невіддалено перед використанням ретельно перемішаний. Клей рівномірно наноситься на поверхню зубчастим шпателем в кількості, яку можна переробити за 15 хв. За цей час приклеюваний матеріал необхідно укласти на поверхню і зафіксувати.

При роботі з клеєм повинні бути дотримані наступні кліматичні умови:

- температура повітря - не менше +18С;
- температура поверхні основи - не менше +15С (на полах з підігрівом не вище +20С);
- відносна вологість повітря - не більше 70%*.

Витрати клею приблизно 1250 г/м²

Навантажувальність

На приклеєну фанеру - протягом доби.

На приклеєний паркет - протягом 2-3 днів.

Обробка по

AvizInfo.com.ua

1/2

Корсик Юрий

0976326840