

## Электроды для сварки коррозионностойких сталей НИИ-48Г



Київ, Україна

Сварочные материалы Электроды НИИ-48Г

Электроды для сварки высоколегированных и разнородных сталей (Тип Э-10Х20Н9Г6С)

Электроды марки ЛЭЗ НИИ-48Г предназначены для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из низколегированных и специальных сталей типа 110Г13Л, а также разнородных соединений таких сталей с хромоникелевыми сталями аустенитного класса. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.

Рекомендуемое значение тока (А):

Марка Диаметр, мм Положение шва

нижнее вертикальное потолочное

ЛЭЗ НИИ-48Г 3, 0/4, 0 50-90/90-140 50-70/90-110 50-70/90-110

5, 0

120-170 120-140

Характеристики плавления электродов

Марка

Характеристики плавления электродов Механические свойства металла шва, не менее

Коэффициент наплавки, г/Ач Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг Временное сопротивление разрыву, МПа

Относительное удлинение, % Ударная вязкость, Дж/см<sup>2</sup> НИИ-48Г 11, 5 1, 7 540 25 90

Химический состав наплав. металла:

Марка/Элемент, %

С, не более

Mn

Ni Cr Si

S, не более

P, не более

НИИ-48Г 0, 13 4, 80-7, 00 8, 50 18, 50-21, 50 0, 50-1, 20 0, 020 0, 040

Price: **50 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Иванов Василий

Иванович

Киев