

## Chimiver Super Amberlack 2K 11 л



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

### Описание

Двухкомпонентный кислотнo-отверждаемый лак, характеризуется легкостью нанесения, стойкостью к истиранию, обладает хорошей эластичностью. Важным химико-физическим отличием является низкий уровень выделения паров формальдегида во время отверждения.

Применяется для жилых и коммерческих помещений с высокой нагрузкой на износ. Рекомендуется для заведений с большой посещаемостью людей, таких как школы, офисы, рестораны, концерт холлы, коридоры общественного пользования и просто квартиры.

### Технические данные

Соотношение компонентов: 10:1

Температура нанесения: +100С ÷ +250С

Нанесение: валик бмм/кисть

Расход (при нанесении валиком/кистью): 80-100 г/м2

Высыхание «от пыли»: LD через 1 ч, SL - 50 мин, OP - 50 мин (при температуре 200С и относительной влажности 65%)

Высыхание на отлип: через 4 часа (при температуре 200С и относительной влажности 65%)

Время использования: > 6 ч

Шлифование: через 24 часа (при температуре 200С и относительной влажности 65%)

Степень глянца: LD 95 ед., SL 55 ед., OP - 30 ед.

Покрытие без шлифовки: через 2-4 часа (при температуре 200С и относительной влажности 65%)

Химические и физические хар-ки: хорошие

Растекаемость: отличная

Срок хранения: 1 год (в закрытой заводской упаковке при температуре +100С ÷ +250С)

Упаковка (пластиковые банки): 11 л (10+1)

Средство для очистки инструментов: растворитель.

### Нанесение

Тщательно смешайте 2 компонента SUPER AMBERLACK и нанесите на деревянные полы, которые были отшпаклеваны, отшлифованы и тщательно очищены пылесосом. Спустя 24 ч отшлифуйте поверхность абразивом с зернистостью 180, нанесите второй слой. При использовании чрезмерно пористой древесины рекомендуется нанести третий слой лака спустя 24 часа после нанесения второго слоя.

Производство - Chimiver Panzeri S.p.A. Италия.

**Ильенко Алексей**

**0977469797**